



DECORATIVI ACRILICI

ACRILGRIP

Promotore di adesione per intonaci e rasature.



- Specifico per supporti lisci e poco assorbenti
- Migliora l'ancoraggio
- Anche su lastre in cartongesso

CARATTERISTICHE

IMBALLO

Secchielli plastica da 5 - 20 kg

CONFEZIONE

Su bancali da 50 secchielli • confezioni da 5 kg

Su bancali da 33 secchielli • confezioni da 20 kg

CONSERVAZIONE

24 mesi in confezioni integre

ACRILGRIP è un promotore di adesione pigmentato, pronto all'uso, altamente resistente agli alcali, a base di copolimeri acrilici ed inerti granulometricamente selezionati, che garantisce una superficie d'aggancio ruvida ideale per intonaci e rasature, assicurando un'ottima adesione anche su supporti lisci o poco assorbenti.

UTILIZZO

Promotore di adesione pigmentato per intonaci e rasature specifico, per esterni ed interni, su calcestruzzo liscio, supporti poco assorbenti, pannelli truciolari (su costruzioni prefabbricate), su manufatti/soffitti di calcestruzzo vibrato e/o prefabbricato, ecc..

APPLICAZIONE

Preparazione del supporto

Le superfici da trattare dovranno essere completamente asciutte, pulite, stagionate ed esenti da oli, grassi e da qualsiasi sostanza che ne possa inficiare l'adesione. Asportare eventuali residui polverosi e parti sfaldanti.

Preparazione dell'impasto e applicazione

Il prodotto è pronto all'uso.

Prima dell'utilizzo mescolare ACRILGRIP con un miscelatore a basso numero di giri, avendo cura di renderlo omogeneo ed applicare mediante rullo o pennello avendo cura di ricoprire l'intera superficie oggetto di intervento. Prima di procedere con l'applicazione finale dell'intonaco o della rasatura attendere la completa asciugatura ed indurimento dell'ACRILGRIP (circa 2-4 ore).

AVVERTENZE

- Non applicare ACRILGRIP in caso di pericolo di pioggia o pioggia, con sole battente o vento forte.

- Non applicare ACRILGRIP con temperatura inferiore a +5°C o superiore a +35°C.
- Non applicare ACRILGRIP con umidità superiore al 75%.
- È necessario, durante l'applicazione, rimescolare di tanto in tanto il prodotto onde evitare la sedimentazione degli inerti.
- Su superfici particolarmente critiche è necessario effettuare delle prove preventive.

CARATTERISTICHE DI MESSA IN OPERA

Attrezzi	Pennello o rullo
Diluizione	Pronto all'uso
Essiccazione	Secco al tatto: 1-2 h (in funzione dell'assorbimento del supporto) Ricopertura: 2-4 h

Dati riferiti a 20°C e 65% di U.R.

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO

Colore	Giallo paglierino
Consumo	0,200-0,250 kg/m ²
Confezione	Secchiello da 5 kg e da 20 kg
Pallet	Secchielli da 5 kg x 50 Secchielli da 20 kg x 33
Stoccaggio	24 mesi se stoccato in luogo asciutto, lontano da fonti di calore, ad una temperatura compresa tra +5°C e +30°C. Teme il gelo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Densità (UNI EN ISO 2811-1:2003)	1,4 kg/l
----------------------------------	----------

VOC (Direttiva 2004/42/CE)

Primer. Valore limite per questo prodotto (cat. A /g) 30 g/l (2010).
Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l.

SICUREZZA

Per le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.
ACRILGRIP è conforme al Reg. 1907/2006 (Reach) All. XVII punto 47.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di ACRILGRIP, promotore di adesione pigmentato, pronto all'uso, a base di copolimeri acrilici ed inerti granulometricamente selezionati, per intonaci e rasature, specifico, per esterni ed interni, su calcestruzzo liscio, supporti poco assorbenti, pannelli truciolari (su costruzioni prefabbricate), su manufatti/soffitti di calcestruzzo vibrato e/o prefabbricato, ecc., da applicare con pennello o rullo, con un consumo di 0,200-0,250 kg per m².

La presente scheda sostituisce ed annulla ogni precedente versione. I dati riportati in questo documento sono indicativi relativi a valori medi di produzione. Cabre si riserva di apportare in qualsiasi momento le modifiche e le varianti che riterrà opportune. Fare sempre riferimento all'ultima versione TDS aggiornata, disponibile su www.cabremgi.it. Le indicazioni e le prestazioni fornite per questo prodotto sono basate sulle attuali conoscenze tecnico-scientifiche Cabre e in ogni caso sono da ritenersi indicative in quanto le condizioni d'impiego non sono controllabili. L'acquirente o il posatore è tenuto a verificare l'idoneità del prodotto per l'uso specifico che ne intende fare assumendosi ogni responsabilità. La rete tecnico-commerciale Cabre è a disposizione per soddisfare quesiti, chiarimenti sull'impiego e la lavorazione del prodotto.

REV.04 del 27/06/2025