+39 0585 600425
info@cabremgi.it
www.cabremgi.it

Via Aurelia Ovest, 271
54100 Massa (MS) - Italia
@Cabre-Sistemi per facciate esterne

DECORATIVI SILOSSANICI

COLORWAY AX

Rivestimento decorativo acrilsilossanico di pregio per facciate

CONFORME ALLA NORMA EUROPEA CE

STOP ALGHE E FUNGHI

RAINBOW/ MAP

TRASPIRANTE

- Elevata permeabilità al vapore
- Buona idrorepellenza
- Elevata adesione
- Resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi U.V.

CARATTERISTICHE

IMBALLO

Secchielli plastica da kg 25

CONFEZIONE

Su bancali da 33 secchielli

Pigmentabile con il sistema tintometrico Cabrè Rainbow/Map

CE-EN 15824
Intonaco per esterni a base di leganti organici

COLORWAY AX è un rivestimento decorativo per la protezione e la decorazione di facciate, a base di copolimeri acrilici ed additivi silossanici in emulsione acquosa, cariche minerali controllate e selezionate, pigmenti ad alta stabilità e speciali additivi che conferiscono la protezione delle pareti esterne dalla proliferazione (e crescita) dei microrganismi; COLORWAY AX è conforme alle norme EN 15457 (resistenza alla crescita di funghi) ed EN 15458 (resistenza alla crescita delle alghe). L'alta qualità delle cariche minerali garantisce una struttura uniforme, esteticamente raffinata e ne facilita la lavorazione rendendola facile e veloce.

UTILIZZO

COLORWAY AX può essere applicato, previa corretta preparazione dei supporti (come indicato nelle modalità applicative), su sistemi di isolamento termico ETICS e come finitura decorativa per superfici esterne dove si voglia conferire elevato grado di protezione al supporto, è infatti indicato su intonaci / rasanti (nuovi o già esistenti) a base di calce e/o cemento, su intonaci con presenza di pitture di qualsiasi natura, su intonaci termoisolanti, su intonaci a base di calce idraulica naturale, ecc..
Disponibile in tre diverse granulometrie, di colore bianco o nelle tinte realizzate con sistema tintometrico **Cabrè Rainbow/Map** (mediante pigmenti ad elevata stabilità-HSP: High Stability Pigments - secondo la normativa di riferimento UNI EN ISO 11341).

mgigroup
HOLDING
SINCE 1948

APPLICAZIONE

Preparazione del supporto

I supporti devono essere ben aderenti, completamente asciutti, puliti, privi di tracce di oli, grassi, efflorescenze saline ed esenti da polveri. Occorre preventivamente sigillare eventuali fessure e ripristinare le parti degradate, avendo cura che la superficie sia planare e senza irregolarità. Superfici leggermente sfarinanti vanno consolidate con primer ad alta penetrazione, quali PrimerCrom TR o Nano Globe, mentre quelle molto inconsistenti vanno rimosse e ricostruite. Le superfici nuove o non uniformi nell'assorbimento devono essere trattate preventivamente con il Colorway Xprim, pigmentabile. In caso di superfici già tinteggiate, assicurarsi delle condizioni del film e rimuovere le pellicole in fase di distacco spazzolando e/o carteggiando. Sui sistemi di isolamento termico ETICS a maturazione della rasatura armata, sul supporto asciutto applicare Colorway Xprim, pigmentabile, ed attendere 24 ore prima della applicazione del rivestimento decorativo.

Preparazione dell'impasto e applicazione:

Il prodotto è pronto all'uso: mescolare con miscelatore a basso numero di giri.
Per le granulometrie 1,2 mm e 1,5 mm applicare COLORWAY AX con spatola d'acciaio in maniera uniforme e frattazzare con spatola in plastica con movimento circolare esercitando una leggera pressione al fine di uniformare il prodotto. Per COLORWAY AX 0,8 mm procedere con l'applicazione a due mani intervallate da almeno 24 ore l'una dall'altra, per cui la seconda mano, applicata dopo che la prima sia completamente essiccata, va poi rifinita con spatola di plastica con movimento circolare.

AVVERTENZE

- Non applicare COLORWAY AX in caso di pericolo di pioggia o pioggia, con sole battente o vento forte.
- Non applicare COLORWAY AX con temperatura inferiore a +5°C o superiore a +35°C.
- Non applicare COLORWAY AX con umidità superiore al 75%.
- È necessario proteggere da agenti atmosferici estremi, quali freddo, gelo, calore, irraggiamento solare diretto, umidità, pioggia, vento, corrente d'aria, ecc., le superfici finite con COLORWAY AX per tutto il tempo necessario alla completa stagionatura del prodotto.
- È necessario assicurarsi che il supporto sia pulito ed esente da contaminazioni, quali efflorescenze saline, muffe, ecc., che possano compromettere la buona riuscita del lavoro.
- Prima di procedere con l'applicazione di COLORWAY AX è necessario rimuovere dai supporti eventuali pitture in fase di sfogliamento.
- Evitare l'applicazione di COLORWAY AX su supporti bagnati, surriscaldati o a rischio di gelo, in quanto potrebbero manifestarsi variazioni cromatiche.
- Non applicare su supporti diversi da quelli indicati, supporti degradati, pitture o rivestimenti non ancorati e su superfici orizzontali soggette a ristagno di acqua.
- È necessario rifornirsi di un unico lotto della tinta COLORWAY AX per terminare il lavoro o quantomeno a completare porzioni di lavoro che non possano evidenziare differenze di tonalità.
- Si sconsiglia l'applicazione di COLORWAY AX su una stessa facciata in condizioni ambientali diverse, poiché ciò potrebbe causare leggere variazioni di colore.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di COLORWAY AX, rivestimento decorativo acrilsilossanico, per esterni, di colore bianco o colorato, a base di speciali copolimeri acrilici ed additivi silossanici in emulsione acquosa, cariche minerali controllate e selezionate, pigmenti ad alta stabilità e speciali additivi che garantiscono la protezione delle pareti dalla proliferazione (e crescita) dei microrganismi, quali funghi ed alghe, con elevata permeabilità al vapore ed adesione, buona idrorepellenza, indicato su sistemi di isolamento termico ETICS e come finitura decorativa di tutte le superfici dove si voglia conferire elevato grado di protezione della facciata, quali intonaci / rasanti, nuovi o già esistenti, a base di calce e/o cemento, intonaci con presenza di pitture di qualsiasi natura, intonaci termoisolanti, intonaci a base di calce idraulica naturale, ecc., purché preventivamente preparati, da applicare per le granulometrie 1,2 mm e1,5 mm ad una mano con spatola d'acciaio in maniera uniforme e frattazzare con spatola in plastica con movimento circolare, per la granulometria 0,8 mm in due mani intervallate da almeno 24 ore avendo cura di rifinire la seconda sempre con la spatola di plastica mediante movimento circolare, con un consumo di circa 2,0-2,5 kg per m² (per la granulometria 1,2 mm e 1,5 mm) e di 1,3 kg per m² per mano (per la granulometria 0,8 mm).

I prodotti Cabrè sono conformi ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) indicati nel Dm Ambiente – 23 giugno 2022. Contribuiscono pertanto a ridurre gli impatti ambientali, rendendo più sostenibili i progetti edili del settore pubblico.

La presente scheda sostituisce ed annulla ogni precedente versione. I dati riportati in questo documento sono indicativie relativi a valori medi di produzione. Cabrè si riserva di i apportare in qualsiasi momento le modifiche e le varianti che riterra opportune. Fare sempre riferimento all'ultima versione TDS aggiornata, disponibile su www.cabremgi.it. Le indicazioni e le prestazioni fornite per questo prodotto sono basate sulle attuali conoscenze tecnico-scientifiche Cabrè e in ogni caso sono da ritenersi indicative in quanto le condizioni d'impiego non sono controllabili. L'acquirente o il posatore è tenuto a verificare l'idoneita del prodotto per l'uso specifico che ne intende fare assumendosi ogni responsabilita. La rete tecnico-commerciale Cabrè è a disposizione per soddisfare quesiti, chiarimenti sull'impiego e la lavorazione del prodotto.

REV.01 del 13/01/2025

CARATTERISTICHE DI MESSA IN OPERA

Attrezzi	Applicazione: Spatola d'acciaio Rifinitura: Spatola di plastica
Diluizione	Pronto all'uso

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO

Colore	Bianco o colorato
Base	Bianca e neutra
Imballo	In secchiello da 25 kg
Consumo	Colorway AX 0,8 mm 1,3 kg/m² per mano
	Colorway AX 1,2 mm 2,00 kg/m² per mano
	Colorway AX 1,5 mm 2,5 kg/m² per mano
Confezione	Su bancali (n°33 secchielli per bancale)
Stoccaggio	24 mesi se stoccato in luogo asciutto, lontano da fonti di calore, ad una temperatura compresa tra +5°C e +30°C. Teme il gelo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Viscosità Brookfield a 25 °C 50 rpm -gir:7	30.000 ± 5.000 cps
Densità (UNI EN ISO 2811-1:2003)	1,9 ± 0,05 kg/l
pH	9,0 ± 0,5
Permeabilità al vapore (EN ISO 7783)	Media Classe V_1
Assorbimento d'acqua liquida (EN 1062-3)	Media Classe W_2
Aderenza	≥ 0,3 MPa
Conduttività termica (EN 1745)	λ = 1,28 W/m•K (valore tab.)
Reazione al fuoco	A2-s1-d0

VOC (Direttiva 2004/42/CE)
Pitture per pareti esterne di supporto minerale. Valore limite per questo prodotto (cat. A /c) 40 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 40 g/l. Colorway AX è conforme al Reg. 1907/2006 (Reach) All. XVII punto 47

SICUREZZA

Per le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.

I prodotti Cabrè sono conformi ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) indicati nel Dm Ambiente – 23 giugno 2022. Contribuiscono pertanto a ridurre gli impatti ambientali, rendendo più sostenibili i progetti edili del settore pubblico.

La presente scheda sostituisce ed annulla ogni precedente versione. I dati riportati in questo documento sono indicativie relativi a valori medi di produzione. Cabrè si riserva di i apportare in qualsiasi momento le modifiche e le varianti che riterra opportune. Fare sempre riferimento all'ultima versione TDS aggiornata, disponibile su www.cabremgi.it. Le indicazioni e le prestazioni fornite per questo prodotto sono basate sulle attuali conoscenze tecnico-scientifiche Cabrè e in ogni caso sono da ritenersi indicative in quanto le condizioni d'impiego non sono controllabili. L'acquirente o il posatore è tenuto a verificare l'idoneita del prodotto per l'uso specifico che ne intende fare assumendosi ogni responsabilita. La rete tecnico-commerciale Cabrè è a disposizione per soddisfare quesiti, chiarimenti sull'impiego e la lavorazione del prodotto.

REV.01 del 13/01/2025